



Automotive Aftermarket Division

3M 401Q Wetordry™ Schleifpapier

1) Teilenummern

09546 – P2000

09545 – P1500

2) Beschreibung und Endverwendungen

Ein Premium-Nassschleif-Produkt, das ein gleichförmiges, feines Finish erzielt.

3) Physikalische Eigenschaften

230-mm-x-138-mm-Bögen

Körnungsbereich: P1500–P2000

Trägermaterial: 115 g/qm lateximprägniertes wasserfestes Schleifpapier

Mineral: Siliciumcarbid

Beschichtung: Geschlossene Streuung

Bindung: Kunstharzbindung

Merkmale	Vorteile	Nutzen
Hochwertiges Trägermaterial	Flexibel und anpassungsfähig	Gute Handhabung mit maximalem Nutzen
Siliciumcarbid-Mineral	Schneller Anfangsschnitt	Der Schaden wird beseitigt und das gewünschte Finish schnell erzielt
P-Körnung	Einheitliches Finish	Gleichmäßige und hochwertige Finish-Ergebnisse

4) Gebrauchsanweisung

Lackierfehler und Schäden auf lackierten Karosserieteilen und anderen synthetischen Materialien, wo ein feines und gleichmäßiges Finish erforderlich ist, werden beseitigt.



5) Aufbewahrung

Alle beschichteten Schleifprodukte sollten bei konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einem Bereich von 18–22 °C und 50–65 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Sie sollten nicht zu nah an feuchten (oder kalten) Wänden, Fenstern oder Böden gelagert werden, um eine mögliche Feuchtigkeitsaufnahme zu vermeiden. Die Lagerung neben Wärmequellen, wie beispielsweise Dampfrohren, Heizkörpern, Heißluftkanälen, Öfen usw., sollte ebenfalls vermieden werden.

Optimalerweise sollte das Produkt bis zur Verwendung in der Originalverpackung gelagert werden. Unter diesen Bedingungen ist das Produkt unbegrenzt haltbar.

6) Sicherheit

Benutzen Sie das Produkt entsprechend den gebräuchlichen Nassschleifverfahren.

Schleifarbeiten sollten, sofern möglich, in einer gut belüfteten Umgebung durchgeführt werden, und es wird dringend empfohlen, eine geeignete Schutzbrille, Staubmaske und Handschuhe zu tragen.

3M 401Q Wetordry™ Schleifpapier ist AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE PROFESSIONELLE INDUSTRIELLE VERWENDUNG VORGESEHEN.

7) Wichtige Hinweise

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt richten sich nach den jeweiligen vertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Zusätzliche Produkt- und Sicherheitsinformationen



3M Deutschland GmbH Autoreparatur-Systeme

Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel.: 0 21 31 / 14-20 20
Fax: 0 21 31 / 14-32 00
E-Mail: Autoreparatur@3M.com
www.3M.de/autoreparatur

3M Österreich GmbH Autoreparatur-Systeme

Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel.: 01 / 86 686-474
Fax: 01 / 86 686-229
E-Mail: autoreparatur-at@mmm.com
www.3M-autoreparatur.at

3M Schweiz GmbH Autoreparatur-Systeme

Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tel.: 044 / 724 91 42
Fax: 044 / 724 94 40
E-Mail: 3M-Auto.ch@mmm.com
www.3M-autoinfo.ch